

Re-Tweed A B

CONSTRUCTION Tufting 1/10" loop pile
STRUCTURE Tufté 1/10" bouclé
STRUKTUR Getuftet 1/10" Schlinge
STRUCTUUR Getuft 1/10" lussenpool

PILE MATERIAL 85% PA / 15% PP
COMPOSITION DU VELOURS
POLMATERIAL
POOLMATERIAAL

PRIMARY BACKING Non woven PES
SUPPORT PES non-tissé
TRÄGERMATERIAL PES Vlies
TUFTDOEK PES Vilt

SECONDARY BACKING Action Back
DOSSIER
RÜCKEN
TAPIJTRUG

PILE WEIGHT Ca.525 gr/m²
POIDS DU VELOURS
POLEINSATZGEWICHT
POOLGEWICHT

TOTAL WEIGHT Ca. 1.800 gr/m²
POIDS TOTAL
GESAMTGEWICHT
TOTAAL GEWICHT

PILE HEIGHT Ca. 2,6 mm
EPAISSEUR DU VELOURS
POLHÖHE
POOLHOOGTE

TOTAL HEIGHT Ca. 5,2 mm
EPAISSEUR TOTAL
GESAMTHÖHE
TOTALE DIKTE

TUFT DENSITY Ca. 245 000/m²
NOMBRES DE POINTS
NOPPENZAHL
AANTAL PUNTEN

PILE DENSITY Ca. 0.119 g/cm³
DENSITÉ DU VELOURS
POLROHDICHTHEIT
POOLDICHTHEID

CLASSIFICATION EN 1307
CLASSEMENT 33 - LC1
KLASSIFIKATION
CLASSIFICATIE

CASTOR CHAIR SUITABILITY EN 985
CHAISE À ROULETTES A: intensive use
STUHLROLLENEIGNUNG
ROLSTOELGESCHIKTHEID

STAIR SUITABILITY EN 1963
ESCALIERS A: intensive use
TREPPENEIGNUNG
TRAPPENGESCHIKTHEID

PERMANENTLY ANTISTATIC ISO 6356
ANTISTATIQUE PERMANENT < 2 kV
PERMANENT ANTISTATISCH
PERMANENT ANTISTATISCH

IMPACT NOISE RATING ISO 140-8
ISOLATION PHONIQUE ca. tbc dB ΔLw
TRITTSCHALLVERBESSERUNG
GELUIDSISOLATIE

SOUND ABSORPTION ISO 354
ABSORPTION PHONIQUE ca. tbc αw
SCHALLABSORPTIONSGRAD
GELUIDSABSORPTIE

THERMAL RESISTANCE ISO 8302
RÉSISTANCE THERMIQUE 0.06 m² K/W
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND
WARMTEDOORLAATWEERSTAND

FASTNESS TO LIGHT ISO 105-B02
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE ≥ 5-6
LICHTECHTHEIT
LICHTECHTHEID

COLOUR FASTNESS TO WATER EN ISO 105-E01
SOLIDITÉ À L'EAU ≥ 4-5
WASSERRECHTHEIT
WATERECHTHEID

FIRE RESISTANCE EN 13501-1
COMPOTEMENT AU FEU Cfl-s1 (if glued)
BRENNVERHALTEN
BRANDGEDRAG

RUBBING FASTNESS EN ISO 105-X12
SOLIDITÉ AU FROTTEMENT ≥ 4
REIBECHTHEIT
WRIJFECHTHEID

NUMBER OF COLOURS 11
NOMBRES DE COULEURS
ANZAHL FARBEN
AANTAL KLEUREN

WIDTH EN ISO 3018
LARGEUR ca. 400 cm
BREITE
BREEDTE

